



Beralkid Entintado

Barniz Entintado | No. 1400



Para
Interiores



Acabado
Brillante



Barniz

Versatilidad en tonos

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Barniz alquidático de excelente brillo y gran duración. Elaborado en tonos de las cinco variedades de madera más atractivas. Es fácil de aplicar, tiene excelente nivelado y dureza. Este barniz **NO** contiene plomo.

APLICACIONES

Se recomienda en interiores para proteger y decorar superficies de madera, herrajes, ladrillo, piedra, etc.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 4 Horas Máx.

Densidad: 0.89 - 0.93 kg/L

Sólidos en Peso: 53 % Mín.

Brillo a 60°: 90 % Mín.

Viscosidad: 75 - 85 seg CF No. 4 a 25°C

Rendimiento (a 2 manos)*: 8 - 10 m²/L

Presentaciones: 0.250 L, 0.500 L, 1 L, 4 L, 19 L

* Puede ser menor dependiendo del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- La superficie que se va a barnizar deberá estar limpia y seca; totalmente libre de polvo, grasa, cera y materias extrañas.
- Cuando se trate de madera, pule con lija fina, eliminando después totalmente el polvo.
- Para barnizar madera que ha sido decolorada con solvente, se deberá dejar secar un mínimo de 48 horas antes de aplicar el barniz.

INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.
- Si la aplicación se va a hacer con brocha de pelo, diluya con Reductor Berel No. 1030, aguarrás puro o gas nafta, en una proporción de 10 a 15%. Para aplicación con pistola de aire, diluya con Reductor Berel 1060, Reductor Berel 1090 o Xilol, en una proporción de 20 a 25%.
- Deje secar perfectamente cada mano antes de aplicar la siguiente, lijando la mano anterior para obtener mejor adhesión y tersura.
- Los tonos varían según el tipo, color y textura de la madera, así como el espesor de la capa de **Barniz Entintado Beralkid** que se aplique. Antes de barnizar toda la superficie pruebe en una pequeña área para determinar el color.

RECOMENDACIONES

- Todos los tonos de **Barniz Entintado Beralkid** se pueden mezclar entre sí, con el Esmalte Beralkid 400 y con Barniz Beralkid 1400.
- El **Barniz Entintado Beralkid** no debe mezclarse con otros barnices o pinturas.
- Para diluir, no emplee thinners para lacas, perjudican el acabado y la durabilidad del barniz.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Antes de aplicar el barniz solucione problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.
- Lave perfectamente con solvente el equipo de aplicación empleado.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Reductor No. 1030
Reductor No. 1060
Reductor No. 1090

