



Pintura para Pisos

Pintura 100% Acrílica | SERIE 3800



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Satinado



Anti-Derrapante



Base Agua

Gran poder cubriente y de acabado satinado

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Pintura para Pisos es una pintura formulada con resinas 100% acrílicas. Tiene una alta resistencia al marcado por llanta caliente, resistencia al deslizamiento, resistente a productos químicos domésticos y automotrices, excelente resistencia al lavado, a la abrasión, al rayado, excelente adhesión al sustrato y facilidad de aplicación. Esta pintura **NO** contiene plomo.

APLICACIONES

Recomendado para protección y decoración de pisos arquitectónicos interiores y exteriores sobre acabados de concreto y mortero. Ideal como alternativa para el piso cerámico con tráfico peatonal y vehicular ligero.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 30 minutos Máx.

Densidad: 1.202 - 1.226 kg/L

Sólidos en Peso: 48 - 50 %

Brillo a 60°: 20 - 25 %

Viscosidad: 90 - 100 U. Krebs

Rendimiento (a 2 manos)*: 4 - 5 m²/L

Húmedo: 8 mils (a dos manos de 4 mils)

Seco: 3 mils (a dos manos de 4 mils)

Lavabilidad: 100,000 ciclos mínimo

Bases para Igualación: Pastel, Deep y Neutra.

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)**: < 60 g/L

Presentaciones: 4L, 19L

* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

¿Cómo eliminar los hongos?

- Los hongos presentes en una superficie deben eliminarse antes de pintar, utilice una solución de cloro diluido, mezcle 1/2 taza de cloro comercial en 1 litro de agua. Humedezca un paño o esponja en la solución y frote con ella la superficie hasta eliminar la mancha de hongo. Enjuague con agua limpia y deje secar, posteriormente pinte. Use guantes de goma y anteojos protectores al manipular la solución de cloro.
- Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se deberá quitar toda la pintura suelta; si es brillante lije; si ya polvea o es al temple, elimínala lo más posible.
- Este producto NO requiere sellador.**
- La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas.
- Las superficies de cemento o concreto nuevas deberán estar completamente fraguadas y secas, por lo menos 30 días y por su naturaleza alcalina se deberá tratar con ácido muriático comercial rebajado con 3 partes de agua. La solución se aplica con cepillo, se deja reaccionar por 15 minutos y luego se enjuaga con abundante agua limpia, dejando secar por 24 horas.

- Las superficies de cemento o concreto muy lisas, aun sin ser nuevas, deberán de tratarse con solución para bonderizar para abrir el poro y lograr una buena adhesión de la pintura. Si aún continua lisa la superficie lije con lija de grano grueso, después elimine el polvo.
- Antes de pintar, revisar que el concreto **NO CONTENGA HUMEDAD**. Para determinar esto, consiga una hoja de polietileno de 40x40 cm y de aproximadamente 3 o 4 milésimas de espesor, colocarla en el concreto por 15 horas. Si no hay humedad continuar con la aplicación de la pintura. Si hay presencia de humedad se deberá dejar secar por más días el concreto.
- Se deberá colocar una gota de agua en 5 partes diferentes del piso y si se absorbe instantáneamente, el piso está listo para pintar, de lo contrario hay que abrir poro o limpiar.

INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.
- Diluya agregando agua limpia, la proporción depende de la porosidad de la superficie y del método de aplicación empleado, generalmente de un 10 a 20 % es suficiente.
- Vuelva a mezclar todo el contenido del envase.
- Pintura para Pisos** se aplica con brocha, rodillo o por aspersión.
- Deje secar un mínimo de 2 horas la primera mano antes de aplicar la segunda.

RECOMENDACIONES

- Todos los colores de **Pintura para Pisos** se mezclan entre sí.
- No mezcle **Pintura para Pisos** con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No transite prematuramente ya que esto puede levantar la pintura, se recomienda el tránsito ligero después de 24 horas, pesado después de 72 horas y vehicular después de 7 días de aplicación de la **Pintura para Pisos**.
- Deje secar por lo menos 2 semanas antes de limpiar la superficie con productos de limpieza.
- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- No pinte cuando el cemento esté expuesto directo al sol (caliente) para evitar problemas de adhesión.**
- No se recomienda usar en áreas expuestas a presión hidrostática o con agua estancada.
- Antes de pintar solucione problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.
- No** se use para pintar líneas de señalización.
- No** se use en canchas deportivas.
- Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.